LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CASTELLON
N.I.F.: Q - 4670001 - I
AVENIDA DEL MAR, Nº 46 - 12003 CASTELLON
TEL: 964 208 583 - FAX: 964 202 594
www.laboratoriocarpi.com

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PENDULO)

DESCRIPCION DE LA MUESTRA.-

Revestimiento vítreo (gresite), 25 x 25 mm. Ref.:

-- **MOSAICO VITREO ANTIDESLIZANTE EZARRI** -- Código lab.: 33-2-11

RESULTADOS.- (Ensayo realizado según **UNE-ENV 12633:2003 Anexo A**)

Probeta	**Resistencia al deslizamiento (R_d)**
1	58
2	57
3	59
4	58

* Resistencia al deslizamiento media: **R_d = 58**

* Incertidumbre del valor medio: **U = ± 4 (k=2)**

* Observaciones: La clasificación propuesta en el documento **SU1** (Seguridad frente al riesgo de caídas) del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, es la siguiente:

CLASIFICACION DE SUELOS SEGÚN "SU1"	
Resistencia al deslizamiento (R_d)	**Clase**
$R_d \leq 15$	Clase 0
$15 < R_d \leq 35$	Clase 1
$35 < R_d \leq 45$	Clase 2
$R_d > 45$	Clase 3

Перевод с испанского языка на русский язык

«ЛАБОРАТОРИО КЕРАМИКО СЕБАСТИАН КАРПИ» (LABORATORIO CERAMICO SEBASTIAN CARPI)
ОФИЦИАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ КАСТЕЛЬОНА

ИНН: Q-4670001-I

АВЕНИДА ДЕЛЬ МАР, № 46 — 12003 КАСТЕЛЬОН
(AVENIDA DEL MAR, N^{O} 46-12003 CASTELLON)
Тел. 964 208 583 | Факс 964 202 594
www.laboratoriocarpi.com

Заявитель: «ЭЗАРРИ» (EZARRI)
Дата: 15.02.2011

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ (МАЯТНИК)

ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦА

Стеклянное покрытие (плитка), 25 x 25 мм. См.:

-- **СТЕКЛЯННАЯ МОЗАИКА «ЭЗАРРИ»** --

Код лаборатории: 33-2-11

РЕЗУЛЬТАТЫ (испытание проведено в соответствии с **UNE-ENV 12633:2003 Приложение А**)

Пробирка	**Устойчивость к скольжению (R_d)**
1	58
2	57
3	59
4	58

* Средняя устойчивость к скольжению: **R_d = 58**

* Погрешность среднего значения: **U = ± 4 (k = 2)**

* Примечания: Классификация, предложенная в документе **SU1** (Защита от риска падения) Строительных норм и правил, одобренном посредством Королевского декрета 314 от 17 марта 2006 года, является следующей:

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛОВ ПО SU1	
Устойчивость к скольжению (R_d)	**Класс**
$R_d \leq 15$	Класс 0
$15 < R_d \leq 35$	Класс 1
$35 < R_d \leq 45$	Класс 2
$R_d > 45$	Класс 3

Перевод настоящего документа с испанского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Кононовой Юлией. Верность перевода подтверждаю.

21.10.2014 года _____ *(Кононова Ю.)*

Бюро переводов ООО «Трактат»
Филиал Трактат - Печатники
Москва, ул. Шоссейная, д. 2, корп. 3
тел: +7 (495) 744-1028 доб.15
pechatniki@traktat.com
www.traktat.com

Сертификат соответствия
Международной системе
менеджмента качества
ISO 9001:2008